



# 神戸理化学工業株式会社

本 社 〒658-0026 神戸市東灘区魚崎西町4丁目4番15号  
電話 (078)841-1591(代) FAX (078)841-1689  
関東営業所 〒330-0061 埼玉県さいたま市浦和区常盤  
3丁目1番11号 パークプラザ浦和常盤103号  
電話 (048)832-2217(代) FAX (048)832-7703

鋳物と化学  
を結ぶ  
神戸理化学

## 鋳型表面硬化安定剤

# ネオグリンセーフ

### 【種類】

| 品番    | 有効成分   | 溶剤    | 比重<br>25℃ | 外観   | 包装   | 消防法      |
|-------|--------|-------|-----------|------|------|----------|
| A     | 無機粘結剤  | 水     | 1.40~1.43 | 無色液体 | 25kg | 非危険物     |
| C     | 合成樹脂   | メタノール | 0.80~0.81 | 緑色液体 | 14kg | 第4類第1石油類 |
| S-2   | 天然高分子  | 水     | 1.10~1.12 | 緑色液体 | 18kg | 非危険物     |
| PE-50 | 熱硬化性樹脂 | エタノール | 0.92~0.94 | 褐色液体 | 16kg | 第4類第1石油類 |
| PW-31 | 熱硬化性樹脂 | 水     | 1.06~1.08 | 褐色液体 | 18kg | 非危険物     |

### 【使用方法】

- ◎ネオグリンセーフAは、水で2~5倍に希釈して使用して下さい。ネオグリンセーフC、S-2、PE-50、PW-31は原液のまま刷毛塗り、またはスプレーして下さい。
- ◎塗布後乾燥の必要はなく、そのまま注湯できます。ただし、スプレーは薄く均一に塗布し鋳型の回転を速めたいときは着火、またはバーナー乾燥して下さい。

### 【特長】

- ◎受口、湯口、湯道、揚がりなどに吹き付けると砂かみを防止できる。
- ◎低水分（約3%）の高圧造型砂に使用した場合、効果があり、ユニットサンドの水分管理が容易になる。
- ◎目差し、焼き着き防止効果がある。
- ◎鋳鋼、鋳鉄、銅合金などいずれにも使用できる。

### 【取扱注意事項】

- ・当カタログの物性値は出荷時の値を示しています。  
尚カタログの記載内容は、性能向上仕様変更などの為、断りなく変更することがあります。
- ・取り扱いの詳細については、各商品のMSDSを参照して下さい。
- ・作業時は保護手袋、保護メガネを着用して下さい。