作成；2004.12.3

4. 鋳物の欠陥と対策

神戸理化学工業株式会社

	ブローホール	ピンホール	スス欠陥	砂かみ	差込欠陥	焼着	ベイニング	照らされ	球状化不良	熱間亀裂	浸炭	浸硫	型張り	崩壊性欠陥
フラン自硬性	○	○			○	○	●		●	●	●	●		
フェノールウレタン自硬性	●	●	●	○	○	○		○			●			○
アルカリフェノール自硬性	○					○	○							○
フェノール酸硬化自硬性	●	○			○	○	●		●	●	●	●		○
アルキッドウレタン自硬性	●	●	●	○	○	○	○	○			●			
ポリオールウレタン自硬性	●	●	●	○	○	●		○			●			
水ガラスエステル自硬性	●			○	●	●							●	●
水ガラスダイカル自硬性	●			○	●	●							●	●
N-プロセス自硬性	○			○	●	●							●	●