



アミンガス硬化フェノールウレタン樹脂

COLD CURE

【種類と組み合わせ】

種 類	パート I	
	C807	CZ-627
粘 度 (2 5 ° C)	35~70	50~90
比 重 (2 5 ° C)	1.04~1.09	1.05~1.09
特 長	標準品	可使時間長い
消防法危険物	第 4 類第 2 石油類	第 4 類第 3 石油類

種 類	パート II	
	N206	N637
粘 度 (2 5 ° C)	35~65	30~65
比 重 (2 5 ° C)	1.13~1.17	1.11~1.17
消防法危険物	第 4 類第 3 石油類	第 4 類第 3 石油類

【アミン】

成 分	用 途	外 観	比重(25°C)	消防法危険物
トリエチルアミン	触 媒	無色透明液体	0.73	第 4 類第 1 石油類

【荷 姿】

項 目	容 器	
	石油缶	ドラム
パート I	18kg	180kg
パート II	18kg	180kg
トリエチルアミン	14kg	140kg

- ・ 比重と粘度はいずれも代表値です。
- ・ 当カタログの物性値は出荷時の値を示しています。
- ・ 取り扱いの詳細については、各商品の SDS を必ず参照して下さい。
- ・ なおカタログの記載内容は、仕様変更などの為、変更することがあります。