



# 고베리카가구고교주식회사

본 사 〒658-0026 고베시 히가시나다구 우오자키 니시마치 4-4-15  
 전화 (078) 841-1591(代) FAX (078) 841-1689  
 간토우영업소 〒330-0061 사이타마현 사이타마시 우라와구 토키와  
 3-1-11 파크 플라자 우라와 토키와 103호  
 전화 (048) 832-2217(代) FAX (048)832-7703

주물과 화학을  
 잇는  
 고베리카가쿠

## 소실모형용 도형제

# E P I C O

### 【EPIC0의 특징】

- ◎통기성 높은 통기성이 있으므로, EPC 모형의 열분해에 의한 가스를 신속하게 배출할 수 있다.
- ◎도막강도 플라스틱내에 모래를 진동 조형으로 충전할 때, 도형제의 도막강도가 강하므로, EPC 모형이 변형되지 않다.
- ◎내열성 도형제의 도막은 높은 내열성이 있어서, 내소착성이 뛰어나다.
- ◎부식성 높은 틱소트로피성이 있으므로 한번의 도포 작업으로 충분한 도형 막층이 균일하게 얻을 수 있다.
- ◎도막접착성 도막 접착력이 높으므로, 박리가 발생되지 않다.

### 【EPIC0의 종류】

종 류	KG-49	KG-187	KG-88
도 형 통 기 도	0.40	4.00	0.70
도형막 강도(굽힘 강도MPa)	5.00	2.80	5.00
물의 첨가량 (%)	0.5~1	1.5~2	0.5~1

( 통기도와 굽힘 강도는 모두 대표치 )

【포장타입】 20 kg/양철통 또는 1,000 kg/IBC 탱크

### 【취급주의사항】

- 이 카탈로그의 물성치는 제품 출하시의 수치를 표시합니다.
- 카탈로그의 기재내용은, 성능향상이나 사양변경 등의 이유로 사전통지 없이 변경될 경우가 있습니다.
- 상세한 취급 방법에 대해서는, 꼭 각제품의 SDS를 참조해 주세요.

