



# 고베리카가우고교주식회사

본 사 〒658-0026 고베시 히가시나다구 우오자키 니시마치 4-4-15  
 전화 (078) 841-1591(代) FAX (078) 841-1689  
 간토우영업소 〒330-0061 사이타마현 사이타마시 우라와구 토키와  
 3-1-11 파크 플라자 우라와 토키와 103호  
 전화 (048) 832-2217(代) FAX (048)832-7703

주물과 화학을  
 잇는  
 고베리카가쿠

## 내고온성 강력주형접착제

# LOST MEDIA

LOST MEDIA 는 세라믹을 주요 원료로 개발된 무기계 접착제이며, 고온상태에서의 주형의 접합을 목적으로 개발된 상품입니다. 그 용도는 로스트 왁스용·사형접착제 등 다방면에서 이용 하실 수 있습니다.

### 【특 징】

- ◎상온경화성이며, 뛰어난 접착 강도를 가지고 있다.
- ◎고온강도가 높고, 주형 온도를 고온 (예를 들면 1000 도)로 한 상태로 주입해도 충분한 성능을 유지할 수 있다.
- ◎무기계 접착제이며, 유해한 가스 및 악취는 발생되지 않는다.

### 【성 능】

#### 1. 상온강도특성

(25°C)

방치 시간	1 시간	3 시간	5 시간	24 시간
접착 강도(MPa)	0.11	0.26	0.56	1.90

#### 2. 고온강도특성

주 형 온 도	100°C	800°C	1000°C
접착 강도(MPa)	4.57	5.12	5.53

### 【적용 예】

- ◎로스트 왁스용 주형 접착
- ◎주형, 종자등 용탕에 접촉되는 부분의 접착제
- ◎소착, 용탕침입 등 구조 결함이 발생 되기 쉬운 부분의 바탕제
- ◎구조 국자 및 거터등의 실란트제 용도 등

### 【포장타입】

용 량	튜브 1 개	700g
포 장	골판지 상자포장	30 개

- 카탈로그의 기재내용은, 성능향상이나 사양변경 등의 이유로 사전통지 없이 변경될 경우가 있습니다.
- 상세한 취급 방법에 대해서는, 꼭 각제품의 SDS 를 참조해 주세요.

