



고베리카가구고교주식회사

본 사 〒658-0026 고베시 히가시나다구 우오자키 니시마치 4-4-15
 전화 (078) 841-1591(代) FAX (078) 841-1689
 간토우영업소 〒330-0061 사이타마현 사이타마시 우라와구 토키와
 3-1-11 파크 플라자 우라와 토키와 103호
 전화 (048) 832-2217(代) FAX (048)832-7703

주물과 화학을
 잇는
 고베리카가쿠

주형표면경화안정제

NEO GREEN SAFE

【종 류】

제품번호	유효성분	용 제	비 중 25℃	외 관	포 장	소 방 법
A	무기점결제	물	1.39~1.42	무색액체	25 kg	비해당
C	합성 수지	메탄올	0.80~0.81	무색액체	14 kg	제 4 류 알코올류
PE-50	열경화성수지	에탄올	0.90~0.95	갈색액체	16 kg	제 4 류 제 1 석유류
PW-31	열경화성수지	물	1.06~1.08	갈색액체	18 kg	비해당

(비중은 대표치)

【사용 방법】

- ◎NEO GREEN SAFE A 는, 물로 2~5 배에 희석해서 사용해 주세요. NEO GREEN SAFE C, PE-50, PW-31 은 원액을 솔로 칠하거나, 또는 스프레이해 주세요.
- ◎도포후 건조는 필요없고, 그대로 주탕 가능합니다. 스프레이할 경우는 얇게 균일하게 도포해 주세요. 주형의 제작 시간의 단축이 필요하는 경우 착화, 또는 버너로 건조해 주세요.

【특 징】

- ◎주입컵, 탕구, 탕도, 플로오프 등에 스프레이하면 모래흔입을 방지할 수 있다.
- ◎저수분 (약 3%) 고압조형 모래에 사용하면, 효과가 있고, 유닛 샌드의 수분관리가 용이해진다.
- ◎파임, 소착 방지 효과가 있다.
- ◎주강, 주철, 동합금 등 어느 주물에도 사용할 수 있다.

- 이 카탈로그의 물성치는 제품 출하시의 수치를 표시합니다.
- 카탈로그의 기재 내용은, 성능향상이나 사양 변경 등의 이유로 사전통지 없이 변경될 경우가 있습니다.
- 상세한 취급 방법에 대해서는, 꼭 각제품의 SDS 를 참조해 주세요.

