



고베리카가구고교주식회사

본 사 〒658-0026 고베시 히가시나다구 우오자키 니시마치 4-4-15
 전화 (078) 841-1591(代) FAX (078) 841-1689
 간토우영업소 〒330-0061 사이타마현 사이타마시 우라와구 토키와
 3-1-11 파크 프라자 우라와 토키와 103호
 전화 (048) 832-2217(代) FAX (048)832-7703

주물과 화학을
 잇는
 고베리카가구

아민가스 경화 페놀우레탄수지

COLDCURE

종류와 조합

종 류	파트 I		
	815	CZ-626	CZ-627
점도(25°C) mPa·S	30~70	70~100	50~90
비 중(25°C)	1.05~1.10	1.05~1.09	1.05~1.09
특 징	에스테르계 용제 얼룩 방지 가사시간깊	N629 과의 조합으로 고강도 에스테르계 용제 ·고유동성	에스테르계 용제 가사시간깊
위험물분류	제 2 석유류 비수용성액체	제 2 석유류 비수용성액체	제 3 석유류 비수용성액체

종 류	파트 II		
	N	N629	N637
점도(25°C) mPa·S	20~40	20~50	30~65
비 중(25°C)	1.12~1.14	1.13~1.17	1.11~1.17
특 징	가사시간깊 고강도	고강도	가사시간깊
위험물분류	제 2 석유류 비수용성액체	제 2 석유류 비수용성액체	제 3 석유류 비수용성액체

아민

성 분	용 도	외 관	비 중(25°C)	위험물분류
트리에틸아민	축 매	무색 투명 액체	0.73	제 I 석유류 위험등급 II
디메틸이소프로필아민	축 매	무색 투명 액체	0.72	제 4 류 제 I 석유류

【포장 상태】

용기	석유통	드럼 캔
COLDCURE		
파트 I	18kg	180kg
파트 II	18kg	180kg
트리에틸아민	14kg	140kg
디메틸이소프로필아민	35kg	—

- 비중과 점도는 모두 대표치 입니다.
- 이 카탈로그의 물성치는 제품 출하시의 수치를 표시합니다.
- 카탈로그의 기재 내용은, 성능향상이나 사양변경등의 이유로 사전통지 없이 변경될 경우가 있습니다.

·상세한 취급방법에 대해서는, 꼭 각제품의 SDS 를 참조해 주세요.

18. 4. 500F-A