



鋳型表面硬化安定剤

ネオグリンセーフ

【種 類】

品番	成分	溶剤	比重 (25℃)	外観	荷姿	消防法
C	合成樹脂	メタノール	0.80~0.81	緑色液体	14 kg	第4類アルコール類
PM-18	熱硬化性樹脂	メタノール	0.91~0.94	褐色液体	15 kg	第4類第1石油類
PW-31	熱硬化性樹脂	水	1.06~1.08	褐色液体	18 kg	非該当

(比重は代表値)

【使用方法】

- ネオグリンセーフC、PM-18、PW-31は原液のまま刷毛塗り、またはスプレーして下さい。
- 塗布後乾燥の必要はなく、そのまま注湯できます。ただし、スプレーは薄く均一に塗布し鋳型の回転を速めたときは着火、またはバーナー乾燥をしてください。

【特 長】

- ◎受口、湯口、湯道、揚がりなどに吹き付けると砂かみを防止できる。
- ◎低水分(約3%)の高圧造型砂に使用した場合、効果があり、ユニットサンドの水分管理が容易になる。
- ◎目差し、焼着防止効果がある。
- ◎鋳鋼、鋳鉄、銅合金などいずれにも使用できる。

- ・当カタログの物性値は出荷時の値を示しています。
- ・取り扱いの詳細については、各商品の SDS を必ず参照して下さい。
- ・なおカタログの記載内容は、仕様変更などの為、変更することがあります。

2023年11月改訂