



神戸理化学工業株式会社

本 社 〒658-0026 神戸市東灘区魚崎西町4丁目4番15号
電話 (078)841-1591(代) FAX (078)841-1689

関東営業所 〒330-0061 埼玉県さいたま市浦和区常盤
3丁目1番11号 パークプラザ浦和常盤103号
電話 (048)832-2217(代) FAX (048)832-7703

鋳物と化学
を結ぶ
神戸理化学

常温強力鋳型接着剤

コアシーラー・コレスバインダー

鋳型接着工程の能率向上にお役立てください

<常温強力鋳型接着剤>

コアシーラー 「SG-27」

気温：25℃ 湿度：65% 接着剤塗布量：0.7g 接着強度：(MPa)

	30分	1時間	3時間	5時間	24時間
コアシーラー SG-27	0.03	0.09	0.40	0.88	2.49

【包装】

容 量	チューブ1本	550g
包 装	段ボール箱詰	30本

<常温速乾性強力中子接着剤>

コレスバインダー 「Y-8」

気温：25℃ 湿度：65% 接着剤塗布量：0.7g 接着強度：(MPa)

	30分	1時間	3時間	5時間	24時間
コレスバインダー Y-8	0.21	1.01	1.95	2.25	2.54

※第2類 引火性固体

【包装】

容 量	チューブ1本	500g
包 装	段ボール箱詰	30本

試験方法：GF規格のドックボーン試験片を作成し、接着面に接着剤を塗布、接着後上記条件で放置後、GF万能強度試験機により引っ張り接着強さを測定。

※ 測定値につきましては当社において精密な分析の上、得られたデータを記載しておりますが数値を保証するものではありません。

※ 取り扱いの詳細については、SDSを必ず参照してください。

※ 尚カタログの記載内容は、性能向上仕様変更などの為断りなく変更することがあります。