



# 神戸理化学工業株式会社

本 社 〒658-0026 神戸市東灘区魚崎西町4丁目4番15号  
電話 (078)841-1591(代) FAX (078)841-1689  
関東営業所 〒330-0061 埼玉県さいたま市浦和区常盤  
3丁目1番11号 パークプラザ浦和常盤103号  
電話 (048)832-2217(代) FAX (048)832-7703

鋳物と化学  
を結ぶ  
神戸理化学

## 鋳型表面硬化安定剤

# ネオグリーンセーフ

### 【種類】

品番	有効成分	溶剤	比重 25℃	外観	包装	消防法
A	無機粘結剤	水	1.39~1.42	無色液体	25kg	非該当
C	合成樹脂	メタノール	0.80~0.81	緑色液体	14kg	第4類アルコール類
PE-50	熱硬化性樹脂	エタノール	0.90~0.95	褐色液体	16kg	第4類第1石油類
PW-31	熱硬化性樹脂	水	1.06~1.08	褐色液体	18kg	非該当

(比重は代表値)

### 【使用方法】

- ◎ネオグリーンセーフAは、水で2~5倍に希釈して使用して下さい。ネオグリーンセーフC、PE-50、PW-31は原液のまま刷毛塗り、またはスプレーして下さい。
- ◎塗布後乾燥の必要はなく、そのまま注湯できます。ただし、スプレーは薄く均一に塗布し鋳型の回転を速めたいときは着火、またはバーナー乾燥をして下さい。

### 【特長】

- ◎受口、湯口、湯道、揚がりなどに吹き付けると砂かみを防止できる。
- ◎低水分(約3%)の高圧造型砂に使用した場合、効果があり、ユニットサンの水分管理が容易になる。
- ◎目差し、焼き着き防止効果がある。
- ◎鋳鋼、鋳鉄、銅合金などいずれにも使用できる。

- ・当カタログの物性値は出荷時の値を示しています。
- ・尚カタログの記載内容は、性能向上仕様変更などの為、断りなく変更することがあります。
- ・取り扱いの詳細については、各商品のSDSを必ず参照して下さい。