



## アルミ引け防止剤

# AL-35

アルミ溶湯が凝固する時に溶湯補給口に向かって温度勾配ができずに冷却速度に差が発生すると溶湯補給口が閉塞してヒケ巣が発生する。これを防止するために開発された AL-35 は高濃度のアルミ粉末を含有させ熱伝導性を良くする作用があり、冷やし金と同じような効果が期待されます。

使用方法については、鑄型に塗型のように塗布（刷毛・ディッピング等）して使用します。塗布する場所は、溶湯補給口に向かって温度勾配ができるように塗布する場所を決めてください。

### 【物 性】

乾 燥 時 間	5 分以内 (20℃)
外 観	銀色液体
比 重 ( 2 5 ℃ )	0.77~0.79
粘 度 ( 2 5 ℃ )	20~40Pa·s

### 【成分表】

成 分 名	含有量 (重量%)
ノ ル マ ル ヘ プ タ ン	73~77
炭 化 水 素 樹 脂	3~5
ア ル ミ 粉 末	17~21
沈 降 防 止 剤	1~3

### 【使用上の注意事項】

- (1) 良く攪拌してから使用して下さい。
- (2) 使用後は直ぐに蓋をして溶剤の揮発を防いで下さい。

### 【荷姿】

10L 入り缶

- ・ 取り扱いの詳細については、各商品の SDS を必ず参照して下さい。
- ・ なおカタログの記載内容は、仕様変更などの為、変更することがあります。